

ECLON SIL

2K-Antigraffiti Email seidenmatt

Art. 1639 / 9 / 0323

VFL
Vismara Farbladen



Eigenschaften

ECLON SIL 2K-Antigraffiti Email seidenmatt ist eine High Solid 2-Komponenten Farbe auf Epoxy-Silikonharzbasis. ECLON SIL zeichnet sich besonders aus durch hohe Widerstandskraft gegen Feuchtigkeit, Salz, Industrieschmutz, Lösungsmittel sowie viele Chemikalien. Die sehr harte, chemisch und mechanisch beständige Oberfläche von ECLON SIL verhindert, dass sich Sprayfarben, Filzstiftmarkierungen, Leim und andere Verschmutzungen darauf verankern können. Dadurch wird deren Beseitigung problemlos und ohne zurückbleibende Spuren möglich, auch bei mehrmaliger Reinigung. ECLON SIL ist ausgezeichnet witterungs- und chemikalienbeständig, hat eine gute Füllkraft, runzelt und vergilbt nicht.

Anwendungsgebiet

Im Stahlhochbau, Brückenbau, Fahrzeug- und Maschinenbau, Chemie-Anlagen- und Apparatebau. Dank der überdurchschnittlichen Witterungs- und Kreidungsbeständigkeit auch speziell geeignet zur Sanierung von Metallfassaden.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, rost- und fettfrei sowie angeschliffen sein. Bei bewitterten Pulverbeschichtungen ist eine vorgängige Haftungsprüfung unumgänglich. Gegebenenfalls muss, wie auch bei eloxiertem Leichtmetall, eine Grundierung als Haftvermittler eingesetzt werden.

Verarbeitung

Auf eine Mindesttemperatur von $\geq +5$ °C sowie einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 80 % ist zu achten. Der Taupunkt muss unbedingt beachtet werden.

Systemaufbau

1 x grundieren (fakultativ) je nach Untergrund mit ECLON EP 2K-Phosphatprimer / ECLON PUR 2K-Phosphatprimer / ECLON PUR DA 2K-Eisenglimmer

1–2 x ECLON SIL 2K-Antigraffiti Email seidenmatt im gewünschten Farbton

Graffiti-Reinigung

Farbschmierereien können problemlos mit GEIGER Anti-Graffiti Reiniger entfernt werden. Aufsprühen, 3 bis 5 Minuten einwirken lassen und die gelösten Schmierereien mit einem weichen Tuch abtupfen. Nach Bedarf Vorgang wiederholen. Hiernach die gereinigte Fläche mit klarem Wasser gut nachwaschen.

Trocknung

Bei 20 °C Untergrundtemperatur: 60 µm (Trockenschichtdicke)

- ◆ Klebfrei nach 2–3 Stunden
- ◆ Griffest nach zirka 4–5 Stunden

Verdünnung

Für Spritzapplikationen:

Mit ECLASOLV T-1900 PU-Spritzverdünner oder ECLASOLV A-2249 PU-Spritz- und Streichverdünner (bei hohen Temperaturen) auf 20 Sekunden DIN 6mm einstellen.


Für Roll- und Streichapplikationen:

0–4 % mit ECLASOLV A-851 PU-Streichverdünner

Ausgiebigkeit

Theoretisch bei 60 µm 81g pro m² / Praktisch bei 60 µm 170g pro m²

Die Angabe zum praktischen Verbrauch entspricht einem Mittelwert. Der tatsächliche Verbrauch kann, in Abhängigkeit von der Objektgeometrie und der Applikationsweise, stark variieren.



since 1906
eclatin 

Mischverhältnis	Härter A-2511 6 Gewichtsteile Komponente A und 1 Gewichtsteil Komponente B (6 : 1).
Topfzeit	Nach der Mischung der A und B Komponenten ist ECLON SIL während 4–5 Stunden bei 20 °C verarbeitbar.
Applikation	Luft- und Airless Spritzen, Streichen oder Rollen.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Renovation	Muss ECLON SIL erneuert werden, dann ist das alte System komplett zu entfernen, ansonsten ist eine gute Haftung nicht gewährleistet.
Lieferform	Verpackungen (inklusive Härter) zu 14 und 7 Kg.
Lagerfähigkeit	ECLON SIL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Der Härter ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Der Härter A-2511 zu 2K-ECLON SIL muss immer gut verschlossen gelagert werden.
Viskosität	Leicht thixotrop
Dichte	Komponente A + B: $1,45 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ (je nach Farbton)
Festkörper	Komponente A + B: Gewicht $97 \pm 1 \%$ / Volumen $95 \pm 1 \%$
Bindemittelbasis	Aliphatisches Epoxy-Silikonharz
Lösemittel	Aromaten, Alkohole.
Pigmentbasis	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
Glanzgrad	Seidenmatt
Farbtöne	Nach Farbkarte RAL, NCS oder nach Vorlage.
Registrierung	Komponente A: CPID 558310 / Komponente B: CPID 727999
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p><i>Die angegebenen Werte des Festkörpers, Dichte und Ausgiebigkeit kann je nach Farbton variieren.</i></p> <p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner oder Härter sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>