

BLENDA[®]-XIT

Haft-Primer WV-210

Eigenschaften

BLENDA-XIT ist ein wasserverdünnbarer, gut deckender sowie ausgleichender Voranstrich für den Aussen- und Innenbereich. BLENDA-XIT erzeugt eine sichere und zuverlässige Haftbrücke, hat ein ausgezeichnetes Eindring- und Verfestigungsvermögen und egalisiert unterschiedlich saugende Untergründe sowie Spachtelungen optimal für einen nachfolgenden Anstrich.

BLENDA-XIT verfügt über einen sehr schönen Eigenverlauf und ist somit als Primer wie auch als Schlussanstrich mit tuchmattem Finish einsetzbar. BLENDA-XIT besitzt eine bedingte Isolierwirkung und ist sehr gut alkalibeständig. Dadurch können auch frisch erstellte Betonuntergründe mit noch hoher Alkalität rasch überstrichen werden.

Anwendungsgebiet

- ◆ Als gut deckende und egalisierende Haftbrücke auf saugenden, nichtsaugenden sowie kritischen Untergründen wie Spachtelungen, Gipsglattstrich, Weissputz, Gipskartonplatten, Beton und zementösen Untergründen.
- ◆ Als Grund- und Deckanstrich

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, ausreichend erhärtet und tragfähig sein. Schleifstaub, öl- und fetthaltige Verunreinigungen sind vollständig zu entfernen.

Verarbeitung nicht unter 8°C. Auf kritisch erscheinenden und unbekanntem Untergründen ist ein Haftungsversuch an einer Testfläche empfehlenswert.

Anstrichaufbau

Als Grundierung

1 x BLENDA-XIT Haft-Primer WV-210

Schlussanstrich mit allen gängigen Innenraumfarben wie DUROVIT, DUROLAN, DUROXAN etc. oder entsprechenden Fassadenfarben wie DUROSIL, DUROMAT, etc.

Als Grund- und Deckanstrich

2 x BLENDA-XIT Haft-Primer WV-210

Trocknung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Staubtrocken nach zirka 30 Minuten ◆ Klebfrei nach 1–2 Stunden ◆ Überstreichbar nach 3–6 Stunden (abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke)
Verdünnung	Verarbeitungsfertige Konsistenz für Roll- und Streichapplikation. Auf Weissputz sowie für Spritzapplikationen ist eine entsprechende Verdünnung mit Wasser nötig.
Ausgiebigkeit	5–6 m ² per Kg, je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes.
Applikation	Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Pinsel- und Rollerqualität von grosser Bedeutung - siehe KNUCHEL-LEITFADEN.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen. Eintrocknete Farbe lässt sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Gebinde zu 20 und 5 Kg sowie 750ml und 375ml.
Lagerfähigkeit	BLENDA-XIT ist im gut verschlossenen Originalgebilde mindestens 1 Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen.
Konsistenz	Niedrigviskos
Dichte	1,50 ± 0,1 g/cm ³
Festkörper	64 ± 1 %
Bindemittelbasis	Feinteilige Acrylat-Vinylversat Co-Polymerdispersion mit hohem Eindringvermögen.
Pigmentbasis	Titandioxid, Magnesiumsilikat, Calciumcarbonat.
PH-Wert	8,5 ± 0,7
VOC-Gehalt	< 1 %
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Weiss
Klassifizierung:	SZID 000'000 Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.