

# KADOR

## Kunststoff-Mattfarbe 15P

### Eigenschaften

KADOR 15P ist eine lösungsmittelhaltige, atmungsaktive und frostunempfindliche Pliolitifassadenfarbe für Aussen- und Innenanwendungen. Die tuchmatten Anstriche sind hervorragend wetterbeständig, kreidungsfrei, extrem wasserdampfdurchlässig sowie verseifungs- und vergilbungsrestistent. KADOR 15P hat eine ausgezeichnete Haftfestigkeit auf Alt- und Neuanstrichen, ein hohes Eindringvermögen sowie gute Deck- und Isolierfähigkeiten. KADOR 15P lässt sich auch noch bei Temperaturen um 0°C. verarbeiten, wo bei wasserverdünnbaren Systemen mit Verfilmungsschäden zu rechnen ist.

### Anwendungsgebiet

Als Fassadenfarbe oder als tuchmatte, atmungsaktive Innenraumfarbe. KADOR eignet sich im Neubau wie im Renovationssektor für alle mineralischen Untergründen wie Zement-, Kalk oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, Eternit sowie auf alten Dispersions-, Mineral- oder Kunstharzanstrichen.

KADOR 15P kann in Abmischung mit DUROX Tiefengrund (1:1) zum vorgrundieren stark saugender Kalk-Zementputzen und einem nachfolgenden Dispersionsanstrich verwendet werden.

### Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Altanstriche müssen gereinigt und auf Haftfestigkeit geprüft werden. Noch gut haftende Rückstände von Leim- und Blanc-Fix Anstrichen können direkt überarbeitet werden. Eine vorherige Prüfung auf die Tragfähigkeit des Untergrundes ist jedoch unerlässlich.

### Anstrichaufbau

#### **Neue und saugende Untergründe**

1 x KADOR Kunststoff-Mattfarbe 15P 30–50 % verdünnt

2 x KADOR Kunststoff-Mattfarbe 15P unverdünnt

#### **Auf Altanstrichen**

2 x KADOR Kunststoff-Mattfarbe 15P

### Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach 30 Minuten
- ◆ Handtrocken nach 1–2 Stunden
- ◆ Überstreichbar nach 12 Stunden  
(abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke)



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Verdünnung</b>       | Sangayol oder Kunstharz-Verdünner.   |
| <b>Ausgiebigkeit</b>    | 6–8 m <sup>2</sup> pro Kg und Anstrich.  |
| <b>Applikation</b>      | Pinsel, Roller oder Spritzgerät.   |
| <b>Reinigung</b>        | Arbeitsgeräte sofort mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.  |
| <b>Lieferform</b>       | Gebinde zu 25, 12 und 6 Kg sowie 750ml Dosen.  |
| <b>Lagerfähigkeit</b>   | KADOR 15P ist im gut verschlossenen Originalgebilde mindestens 1 Jahr lagerfähig.  |
| <b>Konsistenz</b>       | Leicht thixotrop   |
| <b>Spez. Gewicht</b>    | 1,48 ± 0,1 g/cm <sup>3</sup>   |
| <b>Festkörper</b>       | 71 ± 1 %   |
| <b>Bindemittelbasis</b> | Acryl-Mischpolymerisat, weichmacherfrei.   |
| <b>Pigmentbasis</b>     | Titandioxid (Rutil) sowie licht- und wetterfeste Buntpigmente.   |
| <b>Glanzgrad</b>        | Tuchmatt   |
| <b>Farbtöne</b>         | Weiss sowie Pastellfarbtöne.   |
| <b>Klassifizierung</b>  | SZID 279'841<br>Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.               |
| <b>Hinweis</b>          | Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. |