

# BLANC-FIX

## Weisselpulver KW-100

### Eigenschaften

BLANC-FIX KW 100 ist ein wasserlösliches Weisselpulver für die Wand- und Deckenbeschichtung im Innenbereich. KW 100 hat eine äusserst hohe Dampfdiffusionsfähigkeit (atmungsaktiv), wirkt desinfizierend und ist jederzeit wieder problemlos überarbeitbar. Das hohe Deckvermögen, die gute Wischfestigkeit sowie die kaltwasserlösliche Zubereitung machen KW 100 zu einem vorteilhaften und preisgünstigen Wand- und Deckenanstrich.

### Anwendungsgebiet

Zum Weisseln von Ställen, Milchkammern, Kellerräumen usw.

### Verarbeitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei und sein. Es ist empfehlenswert, KW 100 ein bis zwei Stunden vor der Anwendung mit Wasser anzusetzen und vor dem Auftrag auf die gewünschte Verarbeitungskonsistenz einzustellen. Nicht unter 8°C. verarbeiten.

### Anstrichaufbau

1–2 BLANC-FIX KW 100

### Trocknung

- ◆ Trocken nach 1–3 Stunden
- ◆ Überstreichbar nach zirka 6 Stunden (abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation)

### Verdünnung

#### **Spritzgerät**

2 Teile Wasser + 1 Teil BLANC-FIX KW 100

#### **Roller/Pinsel**

1 Teil Wasser + 1 Teil BLANC-FIX KW 100

### Ausgiebigkeit

Ein Liter angemachte Lösung reicht für 4–6 m<sup>2</sup> und Anstrich, je nach Untergrund.

### Applikation

Spritzgerät, Roller oder Pinsel.

### Reinigung

Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

### Lieferform

Sack zu 25 Kg.



<b>Lagerfähigkeit</b>	Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
<b>Konsistenz</b>	Pulver
<b>Spez. Gewicht</b>	$2,8 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$
<b>Festkörper</b>	$100 \pm 1 \%$
<b>Bindemittelbasis</b>	Knochenleim
<b>Pigmentbasis</b>	Kreidemehl
<b>PH-Wert</b>	$8,0 \pm 0,7$
<b>Glanzgrad</b>	Stumpfmatt
<b>Farbtöne</b>	Naturweiss
<b>Bewilligung</b>	BLANC-FIX KW 100 ist von der eidg. Forschungsanstalt für Milchwirtschaft in CH-Liebefeld für Anstriche in Milchviehställen und Milchkammern zugelassen.
<b>Klassifizierung</b>	SZID 106'518 Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.