

# BLENDA<sup>®</sup>-TEX

## Isolier-Haftgrund H02

### Eigenschaften

BLENDA-TEX Haftgrund H02 ist ein wasserverdünnbarer, feinkörniger, alkalibeständiger und weiss pigmentierter Isolier-Putzgrund für problematische Untergründe. BLENDA-TEX H02 verhindert die Fleckenbildung, verleiht dem Untergrund eine gleichmässige Saugfähigkeit und Griffestigkeit und erleichtert so ein verbessertes Auftragen des Aufziehputzes. Die Isolierwirkung ist ausgezeichnet bei Rückständen von Nikotin, Russ, Teer, Fett, Wasserflecken, Brandschäden, Filzstifte usw. sowie zur Absperrung von Holzinhaltstoffen. BLENDA-TEX hat eine gute Haftungs- und Verfestigungswirkung, ist blockfest und nicht gilbend.

### Anwendungsgebiet

Als griffige Putzgrundierung auf glatte, nicht mehr stark saugenden Untergründen wie Gips, Zement, Beton, Kalksandstein, Eternit, Holzplatten, Styrofoam, diversen Bauplatten usw. sowie als Haftbrücke auf Altanstrichen.

### Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, ausgehärtet und tragfähig sein. Bei stark saugenden oder kreidenden Untergründen ist ein Voranstrich mit Tiefgrund empfehlenswert. Mehrschichtige Leimfarbenanstriche sind vorgängig zu entfernen. Verarbeitung nicht unter 8°C.

### Anstrichaufbau

#### ***Auf Altanstrichen oder schwach saugenden Untergründen***

1 x BLENDA-TEX Haftgrund H02

#### ***Stark saugender Untergrund***

1 x BLENDA-XIT Tiefgrund

1 x BLENDA-TEX Haftgrund H02

### Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach 30 Minuten
  - ◆ Handtrocken nach 1 Stunde
- Überarbeitbar nach 3–6 Stunden. Die beste Isolierwirkung wird jedoch bei einer Wartezeit von 12 Stunden erzielt (Anquellereffekt). (abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsmenge)

<b>Verdünnung</b>	Wasser, wenn möglich jedoch unverdünnt auftragen.
<b>Ausgiebigkeit</b>	3–4 m <sup>2</sup> pro Kg.
<b>Applikation</b>	Pinsel, Roller oder Spritzgerät.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen. Eintrocknete Farbe lässt sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
<b>Lieferform</b>	Gebinde zu 20 und 6 Kg sowie 750 ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	BLENDA-TEX ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen.
<b>Konsistenz</b>	Thixotrop
<b>Dichte</b>	1,5 ± 0,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	60 ± 1 %
<b>Bindemittelbasis</b>	Acrylatbasis
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid Rutil und mineralische Füllstoffe.
<b>PH-Wert</b>	4,5 ± 0,7
<b>VOC-Gehalt</b>	< 3 %
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt
<b>Farbtöne</b>	Weiss
<b>Klassifizierung</b>	SZID 277'098 Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.