

ELOTOP

Silikonputz-Voranstrich SCW

Eigenschaften

ELOTOP Silikonputz-Voranstrich ist ein weiss pigmentiert Voranstrich auf der Basis einer Silikonharzemulsion verbunden mit einer Polymerdispersion. ELOTOP egalisiert ungleich saugende Untergründe, erhöht die Haftfestigkeit und verhindert dank der Pigmentierung ein Durchsimmern des Untergrundes.

ELOTOP bindet kreichende Altanstriche, schützt vor Ausblühungen sowie Algenbewuchs und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, ohne dass die Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert wird.

Anwendungsgebiet

Als wasserabstossender (hydrophobierender) Imprägniergrund für saugfähige und mineralische Untergründe.

Verarbeitungshinweis

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose, sandende oder mürbe Untergründe müssen entfernt werden oder mit DUROX Tiefengrund vorbehandelt werden. Verarbeitung nicht unter 5°C.

Anstrichaufbau

1 x ELOTOP Silikonputz-Voranstrich Typ SCW
1 x ELOTOP Silikonharz-Putz

Trocknung

- ◆ Trocken nach 1–3 Stunden
- ◆ Auftragung des Deckputzes nach 24 Stunden (abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke)

Verdünnung

ELOTOP Silikonputz-Voranstrich ist gebrauchsfertig und sollte mit dem Rührwerk nur kurz im Kessel aufgerührt werden. Wenn nötig kann ganz wenig Wasser zugefügt werden.

Ausgiebigkeit

8–10 m² pro Kg und Anstrich, je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes.

Applikation

Roller, Pinsel, Bürste oder Spritzgerät.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Lieferform

Gebinde zu 20 Kg.



Lagerfähigkeit	Das Produkt ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen.
Konsistenz	Niedrig viskos
Bindemittelbasis	Silikonharzemulsion mit Reinacrylzusatz.
Glanzgrad	Matt
Farbton	Naturweiss. Auf Wunsch kann der Voranstrich auf den anschliessenden Deckputz eingefärbt werden.
Klassifizierung	SZID 000000 Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.