


BRILAMAT

Art. 68 / 1 / 0117

PU-Matt-Email LH-68



Eigenschaften	BRILAMAT ist ein raschtrocknender und leicht thixotroper Polyurethan-Alkydharz Streich- und Spritzemaille mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften wie Verlauf, Standvermögen und Offenzeit. Er ergibt äusserst füllkräftige, stoss- und schlagfeste Lackierungen mit einer hohen Deckkraft und ausgezeichneter Kantendeckung.
Anwendungsgebiet	Für einen hochwertigen Oberflächenschutz auf Holz und Metall im Innen- und Aussenbereich wie Türen, Fenster, Stühle, Schränke, Möbel, Geländer, Tüfelingen, Dachuntersichten, usw.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Alte Anstriche anschleifen oder mit GEIGER SE-1 Anlauger anlaugen. Ein Zwischenschliff mit Korn 180-220 kann vorgenommen werden.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 8 °C.
Anstrichaufbau	<p>Holzuntergrund roh</p> <p>1 x pigmentierte Holzgrundierung (BRILALIT oder BLENDA-LIT) 1–2 x BRILAMAT PU-Matt-Email LH-68</p> <p>Metalluntergründe</p> <p>1 x Rostschutzgrundierung BRICAFER oder BLENDA-FER 1–2 x BRILAMAT PU-Matt-Email LH-68</p> <p>Renovation auf intakten Altanstrichen</p> <p>1–2 x BRILAMAT PU-Matt-Email LH-68 (oder mit BRILANOL, BRILAFIX oder BLENDA-FIX als Voranstrich)</p>
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach zirka 1 Stunde◆ Griffest nach zirka 3 Stunden◆ Überarbeitbar nach zirka 12 Stunden◆ Durchgetrocknet nach 1–2 Tagen (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Verdünnung	Kunstharz-Verdünner oder Sangayol (Terpentinersatz). Zum Spritzen ebenfalls mit Universalverdünner möglich.
Ausgiebigkeit	8–10 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Pinsel- und Rollerqualität von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.



SWISS QUALITY

Renovation	Problemlos durch anschleifen.
Lieferform	Standardfarbtöne in Gebinden zu 6 Kg sowie zu 750ml, 375ml und 125ml. Farbtöne im COLORAMA-Mix-Abtönsystem in Gebinden zu 5 und 2,5 Liter sowie zu 1000ml und 500ml.
Lagerfähigkeit	BRILAMAT ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
Viskosität	Thixotrop
Dichte	1,30 g/cm ³ (Mittelwert, je nach Farbton)
Festkörper	70 % (Mittelwert, je nach Farbton)
Bindemittelbasis	Modifizierte PU-Alkydharze
Pigmentbasis	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	RAL 9003 weiss sowie RAL 9005 schwarz Die gesamte Farbtonvielfalt (Knuchel-Inspiration, RAL, Colortrend-E, NCS usw.) erhalten Sie unter dem COLORAMA-Abtönsystem BRILA-MIX.
Registrierung	CPID 276'659
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.