

Holzkittlösung



| | |
|-------------------------|--|
| Eigenschaften | SEALTEC ist eine schnelltrocknende und transparente Holz-Kittlösung auf Nitrocellulosebasis. SEALTEC Holz Kittlösung wird mit feinem Schleifstaub zu einer Verarbeitungsfertigen Paste angemischt und mit einem Stahlspachtel auf dem Parkett verteilt. SEALTEC zeichnet sich aus durch eine vorzügliche Haftung, geringem Volumenschwund und rascher Trocknung. SEALTEC lässt sich gut ausziehen und ergibt eine holzähnliche und tragfähige Oberfläche. SEALTEC lässt sich nach der Erhärtung schleifen, hobeln, feilen oder sägen sowie beizen und nachlackieren. |
| Anwendungsgebiet | Zum Ausbessern von Holzwerkstoffen wie Löcher, Fugen, Rissen und Vertiefungen. |
| Vorbereitung | Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls muss leicht angeschliffen werden. |
| Verarbeitung | Bei der Verwendung von SEALTEC Binder farblos wird das Holzmehl der Paste unter guter Vermischung beigegeben. Bei grösseren Auffüllarbeiten sollte in mehreren Schichten gearbeitet werden. SEALTEC lässt sich anschliessend mit wasserverdünnbaren oder lösungsmittelhaltigen Anstrichsystemen überlackieren. |
| Trocknung | <ul style="list-style-type: none">◆ Lässt sich mehrmals an einem Tag übereinander aufziehen◆ Schleifbar nach 0,5–3 Stunden◆ Überlackierbar nach zirka 12 Stunden (abhängig von der Temperatur und des Auftragsmenge) |
| Verdünnung | Eingedickte Holzpaste kann mit Azeton wieder gebrauchsfertig eingestellt werden. |
| Applikation | Rostfreies Spachtelwerkzeug |
| Reinigung | Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Azeton, Nitro- oder Reinigungsverdünner reinigen. |
| Lieferform | Gebinde zu 10 Liter. |
| Lagerfähigkeit | SEALTEC ist im gut verschlossenen Originalgebilde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern. |
| Viskosität | Dünnflüssig |
| Dichte | 0,87 ± 0,05 g/cm ³ |
| Festkörper | 15 ± 1 % |
| Bindemittelbasis | Modifizierte Nitrocelluloseharze |
| Glanzgrad | Matt |



| | |
|------------------------|--|
| Farbtöne | Farblos |
| Registrierung | CPID 279'563 |
| Klassifizierung | Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. |
| Trademark | SEALTEC® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach. |
| Hinweis | Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. |